



Aquafix



Définition	fixateur pour fonds absorbants et farinant à base de copolymères acryliques. Extérieur/Intérieur
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Repeindre après une heure ▪ Bonne pénétration dans le support ▪ Résistance aux fonds alcalins ▪ Séchage rapide ▪ Microporeux ▪ Améliore l'adhérence ▪ Séchage incolore
Application	fonds usuels du bâtiment : maçonnerie, plâtre, ciment fixation de fonds farinant
Données techniques	
Agent de liaison	Dispersion acrylique
Densité	1,02 kg par ltr
Rendement	6 – 12 m ² par litre, selon le traitement, la rugosité et la porosité du support
Conservation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Env. 12 mois dans un emballage non ouvert ▪ conserver au frais, au sec et à l'abri du gel
Application	
Outillage	Brosse, rouleau, pistolet pneumatique ou sans air
Séchage à 20°C	Repeindre après environ une heure
Conditions de traitement	Optimal > 10 ° C et HR <75%
Diluant	▪ Eau, dilution maximale 1: 1 d'après la porosité du support
Nettoyage des matériaux	▪ rincer immédiatement à l'eau l'outillage utilisé
Livraison	
Emballage	1 et 5 litres
Teinte	Incolore
SYSTEMEN	
Prétraitement	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La surface doit être propre et sèche ▪ Brossez sec tous les dépôts de sel de la maçonnerie
Finition	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Appliquer non dilué pour les surfaces très absorbantes et poudreuses ▪ Appliquer finement et uniformément ▪ La formation d'un film de vernis brillant et d'affaissements doit être évitée (les affaissements peuvent rester visibles dans la couche de finition)
Astuce	▪ Lors du traitement de bas en haut, les affaissements peuvent être évités