



Duracoat



Description	Finition brillante et séchant à l'air pour l'extérieur, traitement excellente à basses températures
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	<ul style="list-style-type: none"> • Séchage rapide • Bonne séchage • Pouvoir être traite à partir de 5°C • Couvrant excellente • Très bon débit • Convient pour toutes les saisons
APPLICATIONS	Excellent pour la finition de la menuiserie de façade, des cadres, des portes, du contreplaqué, des panneaux de façade, des auvents, de l'acier, etc. à condition qu'ils soient correctement préparés

INFORMATION PRODUIT	
Liant	Résine de polyuréthane alkyde modifiée
Densité	Ca. 1,2 kg/dm ³
Poids solide	70 - 75%
Rendement théorique	14 - 16 m ² /ltr bij 70 µm natte laagdikte
Brillance	Haute brillance
Durée de conservation	• Au frais, sec et sans gel de 12 mois dans son emballage fermé

Renseignement de traitement	
Traitement	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse, rouleau • Brosse et rouleau, diluer seulement la première couche de max.5%
Séchage à 20 ° C / 75 µm humide	<ul style="list-style-type: none"> • Hors poussière : après environ 2 heures • Au touché : après environ 2,5 heures • Recouvrable : après environ 16 heures * à des couche de peintures plus élevées, le temps de séchage peut dévier
Séchage à 0-5°C / 75 µm humide H.R. max 85%	<ul style="list-style-type: none"> • Hors poussière : après environ 4,5 heures • Au touché : après environ 7 heures • Recouvrable : après 24 heures* * à des couche de peintures plus élevées, le temps de séchage peut dévier
Conditions de traitement	Température pendant le traitement et le séchage d'au moins 5 ° C et H.R. maximum 85% Température du support au moins 3 ° C au-dessus du point de rosée À des températures plus élevées, la dessiccation doit être prise en compte..
Dilution	Prêt à l'emploi, si nécessaire diluer avec du white spirit. Bien mélanger avant utilisation.

LIVRAISON	
Emballage	1 ltr et 2,5 ltr
Couleur	Blanc et toutes les couleurs de la gamme Global Paint CMS Matériau mise à la teinte en couleur, en particulier dans les couleurs foncées, peut changer les propriétés techniques du produit
Base	Blanc/base 1, 3 et 7
Système CMS	Seulement à colorer avec le système Global CMS 24 (pâtes alkyde)

SYSTEMEN	
Prétraitement	<ul style="list-style-type: none"> - La surface doit être propre, sec et dégraissé - Dégraisser avec Globaclean - Enlever les couches de peinture qui ne sont pas intactes - Poncer surfaces lisses - Enduire légèrement si nécessaire
Systemes	<ul style="list-style-type: none"> • Bois traité industriellement selon le concept I of II <ul style="list-style-type: none"> - Nettoyer et poncer - (Pre)laquer avec Duracoat - Poncer légèrement entre les couches • Couches de peinture intactes existantes (résine alkyde) <ul style="list-style-type: none"> - Nettoyer et poncer soigneusement - (Pre)laquer avec Duracoat ou - Nettoyer et poncer soigneusement - Mettez à nouveau une couche de fond avec Duraprimer - (Pre)laquer avec Duracoat - Poncer légèrement entre les couches • Bois nu <ul style="list-style-type: none"> - Enlevez tout bois altéré en bois sain par ponçage mécanique.. - Mettez à nouveau une couche de fond avec Duraprimer - (Pre)laquer avec Duracoat - Poncer légèrement entre les couches