

											
Définition Peinture de fond mate à séchage rapide pour l'extérieur	Caractéristiques <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bonne remplissage ▪ Excellente adhérence ▪ Recouvrable rapidement ▪ Séchage rapide ▪ Très facile à poncer 										
Application Convient comme couche de fond sur le bois, du fer, des panneaux durs et du MDF	Données techniques <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="1133 1384 1517 1417">Liant</td> <td data-bbox="1133 1350 1517 1384">Résine alkyde</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1133 1294 1517 1328">Densité</td> <td data-bbox="1133 1294 1517 1328">1,37 kg/ltr</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1133 1238 1517 1272">Rendement théorique</td> <td data-bbox="1133 1238 1517 1272">10-12 m² par litre à 75 µm d'épaisseur de film humide</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1133 1182 1517 1216">Aspect</td> <td data-bbox="1133 1182 1517 1216">Mat</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1133 1135 1517 1169">Conservation</td> <td data-bbox="1133 1135 1517 1169"> <ul style="list-style-type: none"> • Env. 12 mois dans un emballage non ouvert • Conserver au frais, au sec et à l'abri du gel </td> </tr> </table>	Liant	Résine alkyde	Densité	1,37 kg/ltr	Rendement théorique	10-12 m ² par litre à 75 µm d'épaisseur de film humide	Aspect	Mat	Conservation	<ul style="list-style-type: none"> • Env. 12 mois dans un emballage non ouvert • Conserver au frais, au sec et à l'abri du gel
Liant	Résine alkyde										
Densité	1,37 kg/ltr										
Rendement théorique	10-12 m ² par litre à 75 µm d'épaisseur de film humide										
Aspect	Mat										
Conservation	<ul style="list-style-type: none"> • Env. 12 mois dans un emballage non ouvert • Conserver au frais, au sec et à l'abri du gel 										
Traitement	Appliquer à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau.										
Outillage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sec hors poussière après 30 minutes ▪ Repeindre après environ 1 à 2 heures avec différents systèmes de peinture, avec des produits contenant des solvants ▪ Repeindre avec des produits diluables à l'eau après environ 4 heures 										
Conditions de traitement	Optimal > 10 °C et HR < 75%										
Diluant	Diluer si nécessaire avec du white spirit										
Livraison											
Emballage	1 ltr et 2,5 ltr										
Couleur	Blanc et toutes les couleurs de la gamme Global Paint CMS Matériau mise à la teinte en couleur, en particulier dans les couleurs foncées, peut changer les propriétés techniques du produit										
Base	Blanc/1 et 7										
Systèmes											
Prétraitement du support	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le support doit être propre, sec et dégraissé ▪ Si nécessaire, dégraisser avec tine ou l'essence de cire ▪ Poncer des support glissants 										
Finition	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Repeindre avec différents systèmes de laque Global Paint 										