



SPU Gloss



DESCRIPTION	Couche de finition en uréthane haute brillance, séchant à l'air et résistant aux rayures pour l'intérieur* et l'extérieur
PRINCIPALES PROPRIÉTÉS	• Excellente fluidité • Résistant aux rayures, aux chocs et à l'usure • Haut couvrant • Bon remplissage • Résistant à la plupart des agents de nettoyage
APPLICATION	Excellent pour la protection et l'embellissement des cadres, portes, menuiserie, contreplaqué, tôle, auvents, etc.

INFORMATIONS PRODUIT	
Liant	Alkydhars
Densité	1,20 kg par ltr
Poids de la matière solide	77%
Rendement théorique	12 - 14 m ² par ltr
Brillance	Gloss: 90 GU
Conservation	• Environ 12 mois dans un emballage non entamé • Conserver au frais, au sec et à l'abri du gel

INFORMATIONS D'APPLICATION	
Application	Brosse et rouleau
Séchage à 20°C	• Sec hors poussières après environ 2 heures • Sec au touché après environ 6 heures • Recouvrable après environ 24 heures • Les temps de séchage sont déterminés à une épaisseur de couche de 75 µm ; des couches plus épaisses peuvent dévier et le temps de repeindre peut augmenter jusqu'à plus de 24 heures
Conditions d'application	Optimal >10 ° et HR <75%
Dilution	Prêt à l'emploi, éventuellement dilué avec white spirit. Mélanger bien avant utilisation.

LIVRAISON	
Emballage	0,5 ltr, 1 ltr et 2,5 ltr
Couleur	Blanc et toutes les couleurs selon le Global Paint CMS système. Pour les couleurs, notamment les couleurs foncées, les caractéristiques techniques du produit peuvent différer.
Base	Blanc, base 1, 3 et 7

*** Pas pour usage professionnel. Un jaunissement peut se produire lors de l'utilisation de couleurs claires à l'intérieur*

SYSTÈMES	
Prétraitement	• La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse • Dégraisser au Globaclean • Enlever les couches de peinture non intactes • Poncer les surfaces lisses • Enduire légèrement si nécessaire • Prétraitez les surfaces difficiles à adhérer avec Multiprimer Plus • - Staalwerk ontroesten en gronden met Uniprimer
Systèmes	• Bois traité industriellement selon le concept I of II - Nettoyer et poncer - Voorgonden avec Basecoat ou Duraprimer - Laquer avec SPU Gloss - Poncer bien entre les couches • Couches de peinture intactes existantes (résine alkyde) - Nettoyer et poncer soigneusement - (Pre)laquer avec SPU Gloss ou - Nettoyer et poncer soigneusement - Mettez à nouveau une couche de fond avec Basecoat ou Duraprimer - Prépeindre ou laquer avec SPU Gloss - Poncer bien entre les couches • Kaal gemaakt hout - Enlevez tout bois altéré en bois sain par ponçage mécanique. - Mettez à nouveau une couche de fond avec Basecoat ou Duraprimer - (Pre)laquer avec SPU Gloss - Poncer bien entre les couches