

# Satin de styrol

**DESCRIPTION** Peinture de façade brillante soyeuse pour une utilisation en extérieur avec des propriétés de pontage des cheveux-fissures

**CARACTÉRISTIQUES CLÉS** • Excellente résistance aux intempéries

- Classe de lavage 1 selon DIN EN 13300
- Perméable à la vapeur d'eau
- Très bonne couvrance
- Bonne élasticité durable
- Combler la racine des cheveux
- Résistant aux agents nettoyants et désinfectants

**APPLICATIONS** • Traitement des façades présentant des fissures capillaires et de retrait

- Peut être utilisé sur des supports minéraux tels que la brique, la brique silico-calcaire, les enduits liés au ciment et béton

## INFORMATION PRODUIT

**Liant** Acrylique Dispersion

**Densité** 1,42 kg par litre

**Rendement théorique** 8 - 10 m<sup>2</sup> par litre selon le traitement, la rugosité et la porosité du support

**Niveau de brillance** Brillant satiné

**Durée de conservation** • Env. 12 mois dans un emballage non ouvert

- Conserver au frais, au sec et à l'abri du gel

**Résistance au frottement** Classe 1 DIN EN 13300 (après séchage pendant 28 jours)

## DONNÉES EN COURS

**Application** Pinceau, pinceau, rouleau, air spray ou airless jusqu'à 40°C maximum (pistolet airless pression de pulvérisation 160 - 220 bar, buse de pulvérisation 0,017 - 0,019 pouce) Pré-évaluer le motif de pulvérisation

**Séchage à 20°C** Hors poussière après environ 1 heure, peut être peint après environ 12 heures

**Conditions de traitement** Optimal > 10°C et rh < 75 %

**Dilution** Appliquer de préférence non dilué. Diluer si besoin avec Aquatura TF ou de l'eau

**Outils de nettoyage** Nettoyer immédiatement à l'eau tiède

## LIVRAISON

**Conditionnement** 1 litre, 2,5 litres, 5 litres et 10 litres

**Couleur** Blanc et toutes les couleurs selon le Color Matching System

## SYSTÈMES

**Prétraitement** • Le substrat doit être ferme, propre et sec au vent (pourcentage d'humidité maximum 4%)

- Élimine les contaminants, la pulvérisation et les irrégularités. Le cas échéant le substrat s'en remettre
- Enlevez toute boue de ciment détachée du béton
- Le support doit être propre, sec et exempt de poussière, éventuellement dégraisser avec Globaclean
- Les surfaces et réparations poudreuses hautement absorbantes doivent être fixées avec Aquafix
- Prétraiter les surfaces non traitées avec Wall Sealer ED

1 Révision 31-05-2017

POUR LES DONNÉES DE SÉCURITÉ **VOIR LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**

**Finition** Selon le support, finir avec 1 ou 2 couches de Styrol Satin

2 Révision 31-05-2017

POUR LES DONNÉES DE SÉCURITÉ **VOIR LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**