



# Styrol Matt



<b>Définition</b>	Peinture de façade pour l'extérieur, très élastique et professionnelle, à base d'une dispersion 100% acrylique
<b>Caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Excellente résistance aux intempéries</li> <li>▪ Facilement lavable</li> <li>▪ Classe de lavage 1 selon DIN EN 13300</li> <li>▪ Perméable à la vapeur d'eau</li> <li>▪ Très couvrant</li> <li>▪ Bonne élasticité permanente</li> <li>▪ Garnissage de joints et de faïençage</li> <li>▪ Résistant aux produits de nettoyage et aux désinfectants</li> </ul>
<b>Application</b>	Parfait pour la finition du stucage, maçonnerie, béton, béton cellulaire, plâtre, etc.

<b>Données techniques</b>	
<b>Liant</b>	Dispersion acrylique
<b>Densité</b>	1,42 kg/ltr
<b>Rendement théorique</b>	8 - 10 m <sup>2</sup> par litre, variable selon la nature et l'état du support
<b>Surface</b>	Mat
<b>Conservation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Environ 12 mois en emballage d'origine</li> <li>▪ Conserver au frais, au sec et à l'abri du gel</li> </ul>
<b>Classe de lavage</b>	Classe 1 DIN EN 13300 (après 28 jours de séchage)

<b>Traitement</b>	
<b>Outils</b>	Brosse, rouleau, pistolet pneumatique ou sans air jusqu'à 40 ° C (pression de pulvérisation du pistolet airless 160 - 220 bar, buse de pulvérisation 0,017 - 0,019 pouce). Évaluez au préalable le schéma de pulvérisation
<b>Séchage à 20°C</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hors poussière: après environ 1 heure</li> <li>▪ Recouvrable: après environ 12 heures</li> </ul>
<b>Conditions de traitement</b>	Optimal > 10 ° C et HR <75%
<b>Diluant</b>	Appliquer de préférence non dilué. Si nécessaire diluer avec Aquatura TF ou de l'eau
<b>Outils de nettoyage</b>	Nettoyer immédiatement avec de l'eau tiède

<b>Livraison</b>	
<b>Emballage</b>	1 ltr, 2,5 ltr, 5 ltr et 10 ltr
<b>Teintes</b>	Blanc et toutes les couleurs de la gamme Global Paint CMS Matériau mise à la teinte en couleur, en particulier dans les couleurs foncées, peut changer les propriétés techniques du produit
<b>Base</b>	Blanc/base 1, base 3 et 7

<b>Systèmes</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Brossage du suintement de la maçonnerie ; écarter la peau de ciment</li> <li>▪ Supports sains, secs et solides ; réparer le support si nécessaire</li> <li>▪ Fonds absorbant et les réparations doivent être fixées avec une couche de Aquafix</li> <li>▪ Prétraitez les surfaces non traitées avec Wall Sealer ED</li> </ul>



<b>Finition</b>	▪ Selon le support, terminer avec 1 ou 2 couches de Styrol Matt
-----------------	---