

Haut en PU Satiné

DESCRIPTION Couche de finition à faible teneur en solvants et résistante aux graisses cutanées pour l'intérieur et l'extérieur à base d'une émulsion polyuréthane-alkyde

CARACTÉRISTIQUES CLÉS • Facile à utiliser

- Résistant à la graisse de la peau
- Très bon séchage
- Excellent débit
- Excellente couverture
- Une faible odeur
- Soulager l'environnement
- Diluable à l'eau
- Bonne durabilité à l'extérieur
- Élastique
- Facile à nettoyer

APPLICATIONS • En tant que couche de finition pigmentée très durable pour une utilisation en intérieur et en extérieur

- Peut être utilisé sur diverses surfaces telles que le bois, le MDF, le métal et le plastique s'ils sont appliqués correctement ont été correctement prétraités

INFORMATION PRODUIT

Binder émulsion alkyde-polyuréthane

Densité 1,24 kg par litre

Poids de solides 56%

Efficacité théorique Env. 12 m² par litre à 75 µm d'épaisseur de film humide

Niveau de brillance Satin : ± 50 GU, en fonction du support et de l'épaisseur de la couche

Élasticité 8 mm (Erichsen selon ISO1520)

Durée de conservation • Env. 12 mois dans un emballage non ouvert

- Conserver au frais, au sec et à l'abri du gel

DONNÉES EN COURS

Traitement • Bien mélanger avant utilisation

- Installation complète avec brosse ou rouleau

Séchage à 20°C

et 50% HR

- Sec hors poussière après environ 60 minutes (en fonction de l'humidité relative)
- Sans colle après environ 3 heures
- Peut être repeint après environ 18 heures (laisser sécher au moins une nuit)
- À une température plus basse et/ou une humidité plus élevée, des écarts peuvent se produire dans le temps de séchage

Conditions de traitement Optimal > 10°C et HR < 80%

Dilution Appliquer de préférence non dilué. Si désiré, diluer avec Aquatura TF ou de l'eau

Produits de nettoyage Nettoyer immédiatement à l'eau tiède

LIVRAISON

Conditionnement 0,25 litre, 0,5 litre, 1 litre et 2,5 litres

Couleur Blanc et toutes les couleurs selon le Color Matching System

Base 1, 3 et 7

1 Révision 19-09-2016

POUR LES DONNÉES DE SÉCURITÉ **VOIR LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**

Page 2

SYSTÈMES

Prétraitement - Le substrat doit être propre, sec et exempt de graisse

- Dégraisser avec Globaclean
- Enlever les couches de peinture non intactes
- Ponçage des surfaces lisses
- Si nécessaire (parsemé) mastic
- Pré-traiter les surfaces adhérentes difficiles avec Multiprimer Plus

Systemen • Hout, industrieel behandeld volgens concept I of II

- Reinigen en schuren
- Voorgronden met Baseprimer extra
- Voor- en/of aflakken met PU Top Satin
- Tussen de lagen goed matteren

• **Bestaande intacte verflagen (alkydhars)**

- Grondig reinigen en zorgvuldig schuren
- Voor- en/of aflakken met PU Top Satin
- of
- Grondig reinigen en zorgvuldig schuren
- Overgronden met Baseprimer extra
- Voor- en/of aflakken met PU Top Satin
- Tussen de lagen goed matteren

• **Kaal gemaakt hout**

- Eventueel verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren.
- Bij- en overgronden met Baseprimer Extra
- Voor- en/of aflakken PU Top Satin
- - Tussen de lagen goed matteren

