



UltraMatt Wallpaint



Définition	Peinture murale satinée pour l'intérieur
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Bonne lessivable et frottable • Classe 1 conformité DIN EN 13300 • Idéal pour la finition du tissu de verre • Bonne cachette • Longue durée de prise • Résistant aux agents de nettoyage et de désinfection
Application	idéal pour la rénovation et la construction appropriée pour la finition plafond, maçonnerie et plâtre, béton, béton cellulaire, les éléments de plâtre, tissu de verre et des substrats similaires.

Données techniques	
Liant	Vinyle copolymère en dispersion
Densité	1,5 kg par litre
Rendement théorique	8 - 10 m ² par litre par couche, variable selon la nature et l'état du support
Surface	Satin
Conservation	<ul style="list-style-type: none"> • au mois 12 mois à une température de 5° - 35°C • conserver à l'abri du gel

Traitement	
Outillage	Application au pistolet, au pinceau et au rouleau Pulvérisation jusqu'à 40°C maximum (pression pistolet airless 100 - 140 bars, buse 0,017 - 0,019 pouces)
Séchage à 20°C	<ul style="list-style-type: none"> • Hors poussière: 1 heure • Recouvrable: 6 heures
Conditions d'application	Optimales > 10°C et h.r. < 75%
Diluant	Si nécessaire avec de l'eau

Livraison	
Emballage	1 L, 2,5 L, 5 L et 10 L
Teintes	Blanc et teintes claires, système machine à teinter Global Color matching System Avec le matériau sur la couleur, en particulier dans les couleurs sombres, les propriétés techniques du produit peuvent différer
Base	base 1, 3 et 7

SYSTEME	
Préparation	<ul style="list-style-type: none"> • Enlever toutes pièces détachées ; réparer le support si nécessaire • Le support doit être propre, sec, exempt de graisses et de poussières, dégraisser éventuellement avec Globaclean • Les supports très absorbants, poudreux et les réparations doivent être traités avec Aquafix • Prétraitez les supports non traités avec Wall Sealer ED
Finition	Appliquer une ou deux couche(s) de UltraMatt Wallpaint, en fonction du support