

**FICHE TECHNIQUE**  
FOR 03-01/3

Créée le : 20/06/2003  
Mise à jour le :

Par : DL

- COULEURS** : Existe en neutre N0  
Blanc 13
- MODE D'APPLICATION** : Pistolet pneumatique, airmix et airless
- DILUTION** : Eventuellement à l'eau du robinet
- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES** :
- \* **Extrait sec** : 62% ± 1
  - \* **Densité** : 1.45 ± 0.03
  - \* **Viscosité livraison** : 60'' ± 5 DIN 4 à 20°C
  - \* **Grammage** : 80 à 180 g/m<sup>2</sup>
  - \* **Séchage** : Hors poussières : 20 min  
**pour 100 g/m<sup>2</sup>** Sec au toucher : 25 min  
**(air libre)** Sec à cœur : 4 h
- OBSERVATIONS** : Produit hydro à appliquer directement sur MDF.  
Doté d'une forte pigmentation et d'un bon garnissant, il assure une couleur uniforme.  
Peut être séché en tunnel à air ventilé supérieur à 30°C.
- LEGISLATION** : Néant
- CONSERVATION** : 12 mois en emballage d'origine

ARCH COATINGS France  
B.P. 2016 – 28, RUE JEAN JAURES – 78132 LES MUREAUX CEDEX – FRANCE  
TEL : 33 (0) 1 34 74 06 09 – FAX : 33 (0) 1 30 99 10 30

Les données de la présente fiche technique sont relevées à 20°C et à 70% d'humidité. Notre société assure une garantie maximum concernant la continuité des caractéristiques physico-chimiques de nos produits dans la limite de la tolérance et des données établies par nos fiches techniques. Le résultat final sera sous la responsabilité exclusive de l'utilisateur, lequel devra s'assurer que le produit correspond bien à ses propres besoins et que les conditions ambiantes particulières, d'application ou spécifiques des supports ne demandent pas de modifications substantielles d'utilisation.

