



RUTOLAN FRANCE
S.A.R.L.

Huile pour Bois Dur

Entretien et embellissement de toutes essences de bois.
poutres, lambris, parquets, escaliers, meubles et boiseries, terre cuite,
terrasses de piscines en caillebotis et meubles en teck, yachting.
utilisation intérieure et extérieure.

CONDITIONNEMENT: 1 litre - 5 litres - 20 litres

TYPE

L'huile pour bois dur Lacq résulte d'une recette traditionnelle composée d'une variété d'huile végétale pour protéger et entretenir chaque année vos meubles de jardin en bois, passerelles ou ponts en teck. Cette huile pour bois dur a un contenu très dense (98%), ce qui signifie un très grand pouvoir couvrant dès la première couche. Elle fournit une protection à long terme contre la saleté ou le vieillissement pour le Teck et le Bankiraï.

APPLICATIONS

- Le support doit être sec, propre et non-gras. Enlevez algues, mousses et tous signes du temps ou de vieillissement sur le bois avec le produit prévu à cet effet.
- Appliquez à l'aide d'une brosse plate, d'un rouleau ou un chiffon non peluchant. Laissez pénétrer 20 minutes et enlevez le surplus à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Sur des surfaces très poreuses une seconde couche peut être appliquée sur un vernis humide.

A noter: Eviter d'appliquer une épaisse couche sur le support.

- Si des craquelures restent dans le bois après séchage complet, ceci signifie que le bois n'est pas à saturation, répétez le traitement.

Ne pas appliquer en dessous de 5°C et au dessus d'une humidité relative à 85%.

RENDEMENT

Environ 6 – 9 m²/litre, en fonction du pouvoir absorbant et de la dureté de la surface.

CONSEIL

Toujours faire un essai au préalable afin de vous rendre compte de l'aspect fini, comme cela varie selon le bois.

Pour restaurer un bois dur, utiliser un bon produit de rénovation. L'huile pour bois dur est uniquement utilisée pour imprégner, une couche épaisse ne peut être déposée.

DURÉE DE CONSERVATION:

2 ans si le produit est stocké à une température comprise entre 5°C et 30°C dans son emballage d'origine non ouvert.

SÉCURITÉ:

Pour éviter un risque d'enflamment du chiffon, tremper le textile utilisé dans l'eau et bien le laisser sécher à l'extérieur ou alors stocker dans un contenant scellé.



La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. N'étant pas maître d'oeuvre, il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle de notre part.

ADRESSE POSTALE ET BUREAU
RUTOLAN FRANCE SARL
82 RUE DE FENOUILLET
31200 TOULOUSE
TEL. 33 (0)5 61 13 22 22
FAX. 33 (0)5 61 14 31 31

SIEGE SOCIAL
RUTOLAN FRANCE SARL
8 BIS, RUE DE LA TRINITE
31000 TOULOUSE
RUTOLAN@RUTOLAN.COM
WWW.RUTOLAN.COM

GAMME FLUXAF®
DECAPANTS UNIVERSELS BIODEGRADABLES
PROTECTION ET NETTOYAGE DES SURFACES
ENTRETIEN & PROTECTION DU BOIS
HUILES HOLLANDAISES
MORTIER DE TOITURE FLEXIM®

IBAN FR76 1005 7191 8900 0201 4240 121
BIC CMCIFRPP

TVA NR. FR 55 329 033 294
RCS TOULOUSE 329 033 294
SIRET 329 033 294 00060

TOUS NOS DEVIS, CONSEILS, VENTES ET LIVRAISONS SONT SOUMIS A NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE AU DOS DE CETTE FEUILLE OU SUR WWW.RUTOLAN.COM